

COMPOSICIÓN DE ZENON SOLID SURFACE BY CIFRE | COMPOSITION OF ZENON SOLID SURFACE BY CIFRE | COMPOSITION DE LA SURFACE SOLIDE DE ZENON PAR CIFRE | COMPOSIZIONE DELLA SUPERFICIE SOLIDA DELLO ZENONE PER CIFRE

MATERIAL MATERIAL MATERIEL MATERIALE	PORCENTAJE PERCENTAGE POURCENTAGE PERCENTUALE		
Resina acrílica PMMA + MMA Acrylic resin PMMA + MMA Résine acrylique PMMA + MMA Resina acrílica PMMA + MMA	34 - 45 %		
Resina de poliéster Polyester resin Résine polyester Resina poliestere	34 - 45 %		
Tri-hidrato de alumina Alumina Tri-Hydrate Tri-hydroxyde d'alumine Tri-Idrati di allumina	55 - 66 %		55 - 66 %
Pigmentos Pigments Pigments Pigmenti	0 - 4 %		0 - 4 %

DATOS TÉCNICOS DE ZENON SOLID SURFACE BY CIFRE | TECHNICAL DATA OF ZENON SOLID SURFACE BY CIFRE | DONNÉES TECHNIQUES DE ZENON SOLID SURFACE PAR CIFRE | DATI TECNICI SUPERFICIE SOLIDA ALLO ZENONE PER CIFRE

Densidad Density Densité Densità	1,74 g/cm ³
Dureza Barcol Barcol hardness Dureté Barcol Durezza Barcol	60,00
Resistencia a la tracción (mpa) Tensile strength (mpa) Résistance à la traction (mpa) Resistenza alla trazione (mpa)	37,50 MPa
Módulo de tensión Voltage module Module de tension Modulo di tensione	10.499
Módulo de flexión Flexural modulus Module de flexion Modulo flessionale	9.200 MPa
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau Assorbimento d'acqua	0,02 %
Dilatación Dilation Dilatation Dilatazione	2,94
Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux taches Resistenza alle macchie	100 %
Resistencia al agua hirviendo Resistance to boiling water Résistance à l'eau bouillante Resistenza all'acqua bollente	Sin efectos
Ball drop	Sin efectos